



Produktdatenblatt

Mai 2018

Knauf Insulation LDS Primer

Haftgrundierung für LDS Klebebänder und LDS Dichtkleber

Produktbeschreibung

Haftgrundiermittel auf Dispersionsbasis; Zur Verbesserung der Haftung von LDS Klebebändern und LDS Dichtklebern auf porösen Untergründen zur Sicherstellung einer dauerhaften Klebeverbindung.

Anwendung

Zur Erzielung einer optimalen Haftung, den LDS Primer vor Anbringen der LDS Klebebänder gut antrocknen lassen (der LDS Primer muss sich trocken anfühlen). Die Trocknung dauert je nach Temperaturbedingungen ca. 30 bis 60 Minuten. Vor Gebrauch Untergrund reinigen, Dose gut schütteln, LDS Primer deckend auftragen.

Reichweite bei einer Auftragsbreite von 100 mm: ca. 25 bis 30 lfdm

Geeignete Untergründe

- Holz, Holzweichfaser- und Holzwerkstoffplatten
- zementgebundene Holzwerkstoffplatten
- Gipskarton- und Gipsfaserplatten
- Putz, Mauerwerk, Beton
- PVC-Rohre.

Untergrundbeschaffenheit

Die Untergründe müssen trocken, sauber, und tragfähig sein. Staub, Sägespäne, Fette, Öle und lose Teile müssen entfernt werden. Bei überfrorenen und vereisten Untergründen ist eine Grundierung nicht möglich.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.

Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Knauf Insulation LDS Primer

Technische Daten

Eigenschaften	
Basis	Kunststoffdispersion auf Basis von Vinylcopolymeren
Farbe	weiß, nach Trocknung transparent
Verarbeitungstemperatur	V + 5°C bis + 35°C
Antrocknungszeit	ca. 30 bis 60 Minuten
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis + 60°C
Lagerfähigkeit	frostfrei bei + 5°C bis + 25 °C
Haltbarkeit	ungeöffnetes Gebinde mind. 18 Monate, kühl und trocken

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18
A-9586 Fürnitz
Telefon: + 43 4257 3370-0
Telefax: + 43 4257 3370-2300
Österreich

Gewährleistung: Knauf Insulation erteilt eine Produktgewährleistung auf die im Datenblatt zugesicherten Eigenschaften für den Zeitraum von fünf Jahren. Für nachfolgend genannte Umstände muss die Gewährleistung ausgeschlossen werden: Bei vom Datenblatt abweichender Verwendung; Einsatz im Schwimmbad- und Saunabau, direkte Exposition in Feuchträumen; bei mechanischer Beanspruchung der Verklebung (u. a. Auftreten von Zug- und Scherkräften); bei unzureichendem Gefügestand der verwendeten Bahnen und anderer Klebeuntergründe (Kohäsionsversagen); bei klebstoffabweisenden (u. a. chemischen) Reaktionen zwischen Produkt und Klebeuntergrund.

05/2018 – sp/jb (ersetzt 04/2017 – sp/jb)

www.knaufinsulation.at

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.