

weberren trassic RP

Reibputz

Werksgemischter, händisch verarbeitbarer Reibputz auf Trass-Kalkbasis, ohne chemische Zusätze

Anwendungsgebiet

- besonders als Reibputz auf **weberren trassic GP** und auf Kalk - Zement Grobputzen geeignet
- innen und außen
- zum Verfugen von Steinmauerwerk

Produkteigenschaften

- wasserdampfdurchlässig
- gute Untergrundhaftung

Anwendungsgebiet

Das Putzmaterial wurde zur Renovierung von historischen Gebäuden, Kirchen und sonstigen Altbauten als Deckputz ohne chemische Zusätze entwickelt, um die Struktur der zu verputzenden Fassadenflächen an historische Vorbilder anzugleichen. Die Sieblinie wurde entsprechend quantitativer und qualitativer Analysen historischer Originalputze erstellt. **weberren trassic RP** eignet sich im Besonderen zur Herstellung von Fassadenflächen mit sehr edelrauer Oberflächenstruktur, die bei historischen Fassaden mit strukturierten Putzen ein wesentliches Gestaltungselement darstellt. **weberren trassic RP** kann aber auch als Ausbesserungsmörtel in Verbindung mit **weberprim Haftgrund H** bei Renovierungen verwendet werden.

Produktbeschreibung

weberren trassic RP ist ein Trass / Kalkputz nach ÖNORM EN 998-1.

Zusammensetzung

Luftkalk, natürlicher Trass und reine Natursande in entsprechender Sieblinie mit einer max. Korngröße von 3 mm

Produkteigenschaften

- ist hoch wasserdampfdurchlässig
- haftet gut am Untergrund

Technische Werte

Biegezugfestigkeit:	0.4 N/mm ²
Druckfestigkeit:	> 1 N/mm ²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ :	≤ 15
Festigkeitsklasse:	CS I

Qualitätssicherung

weberren trassic RP unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach ÖNORM EN 998-1.

Allgemeine Hinweise

- Dem Putzmörtel dürfen keine Zusätze zugemischt werden.
- Während der Verarbeitung und Austrocknung des Putzmörtels darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.
- Der frisch angetragene Putz ist vor Regen (um u.a. Ausblühungen zu vermeiden) und schnellem Feuchtigkeitsentzug (um eine optimale Erhärtung sicherzustellen) zu schützen.
- Gefäße und Werkzeuge sind unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen
- Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.
- Der Putzmörtel ist als Deckputz hinsichtlich seiner Oberflächengestaltung entsprechend den Anforderungen variabel herstellbar.

weberren trassic RP

Reibputz

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss frei von Staub, losen Teilen, tragfähig, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, sonstigen chemischen Rückständen und frostfrei sein.
- Der Putzgrund/Unterputz muss so beschaffen sein, dass eine haftfeste Verbindung mit dem jeweils aufzubringenden Putz erzielt wird.
- Grundsätzlich gilt, dass der Untergrund mindestens die gleiche Festigkeit wie der aufzubringende Putz haben muss.
- Der Putzgrund muss so beschaffen sein, dass der Putzmörtel in annähernd gleichmäßiger Dicke aufgetragen werden kann. Idealerweise sollte der Grundputz ein **weberren trassic GP** sein.

Verarbeitung

von Hand:

- Der Putzmörtel ist nur mit reinem Wasser in einer Mischmaschine zu einem kellengerechten Mörtel homogen anzumischen. Falls im Mörteltrog gemischt wird ist auf die sorgfältige Vermischung zu achten.
- Der Inhalt eines Sackes ist mit ca. 11 l Wasser zu mischen.
- Die Konsistenz des angerührten Trockenmörtels muss an den Untergrund und an die Wetterkonditionen angepasst werden.
- Der Putzmörtel ist unmittelbar nach dem Anmischen zu verarbeiten.

- Durch einen Probewurf ist festzustellen, ob genügend vorgehäst wurde und der Putz nicht zu stark anzieht.
- Der Putz wird mit dem Aufziehhobel aufgebracht bzw. mit der Kelle auf den tragfähigen Grund scharf angeworfen und anschließend mit dem Reibbrett verrieben.
- Je nach Art des Werkzeuges und der Reibetechnik lassen sich verschiedene Oberflächenstrukturen herstellen. Die Putzlage soll eine Lagenstärke von 5 mm nicht überschreiten
- Der Putz ist zumindest 3 Tage lang feucht zu halten.
- Vor der Aufbringung des Reibputzes muss der Grobputz „ausgerissen“ sein.

Verbrauch / Ergiebigkeit

pro mm Schichtdicke : ca. 1,8 kg/m²

Produktdetails

Körnungen:

ca. 3 mm

Wasserbedarf:

ca. 11 l / 40 kg

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 12 Monate lagerfähig.

Verpackungseinheiten

Gebinde

Papiersack

Einheit

40 kg
