

weberfloor 4718

Schnellgrundierung-1-K-PU

Lösemittelfreie, einkomponentige, schnelle Polyurethanharz-Grundierung zur Untergrundverfestigung und Absperrung von Feuchtigkeit.

Anwendungsgebiet

- Zum Grundieren von Untergründen
- Zur Herstellung von Dampfbremsen
- Zur Verfestigung von Untergründen

Produkteigenschaften

- einfache Verarbeitung, geruchsneutral
- schnelle Trocknung und geringer Verbrauch
- sehr gutes Eindringvermögen

Anwendungsgebiet

Als schnelltrocknende Grundierung für alle gängigen Untergründe vor der Verklebung von Parkett mit **weberfloor 4830** Parkettklebstoff MP oder **weberfloor 4838** Parkettklebstoff 2-K-PU. Zur Absperrung erhöhter Restfeuchte und zur Verfestigung mineralischer, saugfähiger Untergründe. Mit Absandung (**weberfloor 4936** Abstreusand 0,3-0,8 mm) als Haftbrücke vor Spachtelungen. Ohne Absandung in Verbindung mit **weberfloor 4705** zur Aufnahme von **weberfloor 4031** Fließspachtel Plus bis 5 mm Schichtdicke.

Produktbeschreibung

weberfloor 4718 R ist eine werksmäßig hergestellte, lösemittelfreie, 1-komponentige Polyurethanharzgrundierung

Produkteigenschaften

- Einfache und geruchsneutrale Verarbeitung
- Schnelle Aushärtung bei geringem Verbrauch
- Auf Altuntergründen wie z.B. festen Klebstoffresten
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Sehr hohe Haftung
- Gute Sperrwirkung gegen Feuchtigkeit

Technische Werte

Aushärtezeit: ≥ 0,5-3 Std.

Verarbeitungstemperatur (Luft): ≥ 15°C bis ≤ 30 °C

Verarbeitungstemperatur (Untergrund): 15 bis 25 °C

Baustoffklasse: Efl-s1- EN 13501-1

Konsistenz: dünnflüssig

Begehbarkeit:

saugf. UG: 30-60 min

nichts. UG: 2-3 h

Überarbeitbarkeit: nach Aushärtung, spätestens nach 48 Std. bei 20°C

CE-Kennzeichnung: SR-B1,5

Qualitätssicherung

weberfloor 4718 R unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung.

Allgemeine Hinweise

- Bei nachfolgenden Bodenbelagsarbeiten Untergrundanforderungen der ATV DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten bzw. ATV DIN 18356 Parkettarbeiten beachten. Des Weiteren BEB-Merkblätter sowie TKB-8, „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ beachten.
- Die Grundierungen müssen mit fallenden Temperaturen aufgebracht werden.

weberfloor 4718

Schnellgrundierung-1-K-PU

- Material ist frostempfindlich
- Angegebene Eigenschaften beziehen sich auf +20°C und 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Besondere Hinweise

- Angegebene Auftragsmengen unbedingt einhalten, da in dickeren Schichten die Durchhärtung extrem verzögert und die Haftung nachfolgender Schichten beeinträchtigt wird.
- Bei nicht saugfähigen Untergründen verdoppeln sich die Aushärtungszeiten.
- Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung sowie den Transportvorschriften Gefahrgut. Kennzeichnungshinweise auf dem Gebindeetikett beachten.

Untergründe

Beton, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphalt, Spanplatten und andere Holzuntergründe, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Stein- oder Keramikböden, Hohlraumböden / Doppelböden, andere Untergründe müssen im Einzelfall bewertet werden.

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken und frei von Staub und haftungsmindernden Bestandteilen sein. Auf nicht ausreichend trockenen Untergründen besteht die Gefahr der Blasenbildung. Im Zweifelsfall Probeflächen anlegen.
- Schwachhaftende Klebstoff- und Belagsreste sind zu entfernen, Risse sollten im Vorfeld verschlossen werden.
- Anwendungstipp „Verfahren zur Oberflächenvorbereitung von Fußböden“ beachten.
- Die Oberflächenfestigkeit muss mindestens 1,0 N/mm² betragen.
- Estriche müssen bei der Anwendung als Grundierung belegereif sein. Beim Absperren der Restfeuchte von Zementestrichen dürfen 4,5 CM-% (bei Heizestrichen 3,0 CM-%) nicht überschritten werden.

Verarbeitung

Mischen:

- Material vor der Verarbeitung bei Raumtemperatur > +15°C lagern. Vor Verarbeitung gut aufschütteln. Bei Anbruchgebänden evtl. gebildete Hautschichten mit anreagiertem Material sorgfältig entfernen und nicht einmischen (ggfs. vorher in sauberen Eimer umfüllen).
- Arbeitsgeräte mit **webersys 992** Reiniger säubern.
- Gehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

Verarbeitung:

- Grundierung portionsweise auf den Untergrund geben und mit Velours- oder Schaumstoffrolle oder einer Gummispachtel gleichmäßig dünn auftragen. Pfützenbildung unbedingt vermeiden. Als Grundierung genügt auf dichten oder schwach saugfähigen Untergründen eine Auftragschicht.
- Auf stark saugfähigen Untergründen wie z.B. Trockenestrichelementen oder als Verfestigungsanstrich auf porösen Untergründen sind 2 bis 3 Aufträge bis zur Sättigung des Untergrundes erforderlich.
- Zur Verfestigung und als Dampfbremse zu Sperrung gegen hohe Restfeuchte ist immer ein mindestens zweilagiger vollflächiger Auftrag im Kreuzgang erforderlich. Hierauf kann innerhalb von 48 Stunden mit weber.floor Parkettklebstoffen direkt verklebt werden.
- Klimabedingungen prüfen und nach dem Auftragen für guten Luftaustausch sorgen. Die Luftfeuchtigkeit darf nicht über 75 % betragen. Niedrige Temperaturen verzögern, hohe Temperaturen verkürzen die Aushärtung.

Verbrauch / Ergiebigkeit

als Grundierung:	> 100 g/m ² bis < 150 g/m ²
als Feuchtesperre:	> 150 g/m ² bis < 200 g/m ²

weberfloor 4718

Schnellgrundierung-1-K-PU

Produktdetails

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung im gut verschlossenen Originalgebinde (zwischen +5° und +20° C) ist das Material min. 12 Monaten lagerfähig. Vor Frost schützen!

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Kanne	10 kg	30 Stück
