

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



PROFI FUGENDICHTBAND A600+

Art.Nr.: 7771, 7772

Stand: 27.02.2020

- Produkt:** Vorkomprimiertes, graues Fugendichtband für PROFİ WDVS
- Anwendung:** Zur Abdichtung von Anschlüssen zwischen PROFİ WDVS und Fenstern, Türen, Fensterbänken, Durchdringungen etc.
- Eigenschaften:** Beanspruchungsgruppe BG1, schlagregendicht ≥ 600 Pa., witterungsbeständig und zum Überputzen geeignet. Einseitig selbstklebend, selbstexpandierend, mit imprägnierten Seitenflächen.
- Zusammensetzung:** Polyurethan-Weichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung

Technische Daten:

<u>Wärmeleitfähigkeit λ</u>	ca. 0,041 W/(m·K)
<u>Brandverhalten</u>	B1 gemäß DIN 4102-1
<u>Wasserdampfdiffusion</u>	sd < 0,5 m
<u>Schlagregendichtheit</u>	≥ 600 Pa
<u>Temperaturbeständigkeit</u>	- 30 °C bis + 100 °C
<u>Witterungsbeständigkeit</u>	Freibewitterung: > 15 Jahre

Normen:

ÖNORM B 6400-1, -2, -3, PROFİ WDVS-Verarbeitungsrichtlinien

Verarbeitungstemperatur:

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über + 5 °C betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss trocken, staubfrei, fettfrei und tragfähig sein.

Vor Beginn der Arbeiten muss eine Klebprobe durchgeführt werden, um die Eignung des Untergrundes zu überprüfen.

Arbeitstechnik:

Wenn die Fugenbreite ermittelt ist, wird die Dimension des Dichtbandes festgelegt. Die ersten 3 cm des Bandes abschneiden und die Schutzfolie abziehen. Das Dichtband wird direkt von der Rolle auf den Bauteil geklebt, und soll bündig mit der Oberfläche der Dämmplatte liegen. Das Dichtband nicht ums Eck führen. Zuschnitte werden stumpf gestoßen.

Unter normalen Baustellenbedingungen beträgt die Expansionszeit ca. 10 Minuten.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH



Hinweise:

Bandreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Das Produkt ist gemäß entsprechender EU-Richtlinien kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entfernung von Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Dabei sind die Sicherheitsvorschriften des Herstellers zu beachten.

Lieferform:

<u>Artikelnummer</u>	<u>Lieferform</u>
7771	Fugenbreite 15/3–7 mm (8 lfm/Rolle)
7772	Fugenbreite 15/7–12 mm (8 lfm/Rolle)

Lagerung:

Trocken und frostfrei mind. 18 Monate lagerbar.